

**TINTA TEXTURADA**

N0x-0010

DESCRIÇÃO	Tinta texturada mate de base aquosa.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho:</b> Mate</p> <p><b>Densidade:</b> 1,58 +/- 0,06</p> <p><b>Viscosidade:</b> 14.000 - 18.000 cps / Brookfield HB, F4, V60, T25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.</p> <p><b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável</p> <p><b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>A superfície a pintar deve estar sã, seca, sem poeira nem gordura.</p> <p>Se for necessário aplicar massa de nivelamento ou reparação, respeite o tempo de secagem.</p> <p>Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em mau estado.</p>
APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas:</b> Escova ou trincha e rolo.</p> <p><b>Diluição e nº de demãos:</b></p> <p>Para a preparação da superfície: diluir até cerca de 20% com água;</p> <p>No acabamento: Não necessita de diluição. Aplicar 1 a 2 demãos, com rolo Rugo.</p> <p><b>Tempo de secagem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</li> <li>- Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.</li> </ul> <p><b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água</p>
RENDIMENTO	1 a 1,5m <sup>2</sup> por litro, dependendo das condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	15 litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas

são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

**DOCUMENTO ANEXO**

Informação Técnico - Comercial : CC 499 22.3

01/04/2022 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES