

PRIMARIO AQUOSO

N0x-0110

DESCRIÇÃO

Primário aquoso com propriedades anti-alcálinas.

UTILIZAÇÃO

Como 1ª demão, sobre paredes virgens, interiores ou exteriores, de reboco ou estuque e também como 1ª demão em repintura de paredes que vão ser decoradas com tintas de base aquosa.

PROPRIEDADES**COR(ES)**

Branco

**CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)****Densidade:** 1,26 +/- 0,04**Viscosidade:** 60 - 70 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.**Ponto de inflamação:** Não inflamável**COV's:** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29 g/l COV.**PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO**

A superfície a pintar deve estar sã, seca, sem poeira nem gordura.

Se for necessário aplicar massa de nivelamento ou reparação, respeite o tempo de secagem. Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontra em mau estado.

APLICAÇÃO**Ferramentas:** Rolo ou Trincha.**Diluição e nº de demãos:**

Aplicar 1 demão do primário sem diluição.

Tempo de secagem:

- Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.

- Para aplicação do acabamento: aguardar cerca de 2 - 3 horas, nas mesmas condições.

Lavagem da ferramenta: Com água.**RENDIMENTO**10 a 12m² por litro, dependendo das condições da superfície.**PRODUTOS PARA
ACABAMENTO**

Tintas de base aquosa para paredes.

FORMATO(S)

15 litros

**PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM**

24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA**PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO****PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS**NOTA**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas

são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

DOCUMENTO ANEXO

Informação Técnico - Comercial : CC 501 22.3

01/04/2022 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES